

# Licht- und Wetterechtheit der MIXOL® Abtönkonzentrate



geprüft in PVAC-Dispersion als Papieraufstrich nach 5000 Stunden Xenotest-Belichtung.  
Prüfung der Wetterechtheit: 4 Jahre Bewitterung

## Wertungs-Tabelle

| Bezeichnung der Farbtöne     | Typ     | Lichtechtheitswerte bei MIXOL®-Zugabe von |     |      |
|------------------------------|---------|---|-----|------|
|                              |         | ½ %                                       | 3 % | 10 % |
| Nr. 1 Schwarz                | LW      | 12  | 12  | 12   |
| Nr. 2 Umbra                  | LW      | 12  | 12  | 12   |
| Nr. 3 Oxyd-Rehbraun          | LW-Oxyd | 12  | 12  | 12   |
| Nr. 4 Oxyd-Rot               | LW-Oxyd | 12  | 12  | 12   |
| Nr. 5 Oxyd-Ocker             | LW-Oxyd | 12  | 12  | 12   |
| Nr. 6 Maisgelb               | L       | 8   | 8   | 9    |
| Nr. 7 Pirogelb               | L       | 9   | 9   | 10   |
| Nr. 8 Grün                   | LW      | 12  | 12  | 12   |
| Nr. 9 Blau                   | LW      | 12  | 12  | 12   |
| Nr. 99 Meerblau              | LW      | 12  | 12  | 12   |
| Nr. 10 Rot                   | L       | 8   | 8   | 9    |
| Nr. 11 Violett               | LW      | 11  | 11  | 12   |
| Nr. 12 Tannengrün            | LW      | 11  | 11  | 12   |
| Nr. 13 Grasgrün              | LW      | 10  | 11  | 11   |
| Nr. 14 Oxyd-Grün             | LW-Oxyd | 12  | 12  | 12   |
| Nr. 15 Olivgrün              | LW      | 12  | 12  | 12   |
| Nr. 16 Lindgrün              | LW      | 10  | 11  | 11   |
| Nr. 17 Senf                  | LW      | 10  | 11  | 11   |
| Nr. 18 Orange                | L       | 8   | 8   | 9    |
| Nr. 19 Oxyd-Kamel            | LW-Oxyd | 12  | 12  | 12   |
| Nr. 20 Oxyd-Kastanie         | LW-Oxyd | 12  | 12  | 12   |
| Nr. 21 Oxyd-Terrabraun       | LW-Oxyd | 12  | 12  | 12   |
| Nr. 22 Oxyd-Tabak            | LW-Oxyd | 12  | 12  | 12   |
| Nr. 23 Oxyd-Dunkelbraun      | LW-Oxyd | 12  | 12  | 12   |
| Nr. 24 Oxyd-Steingrau        | LW-Oxyd | 12  | 12  | 12   |
| Nr. 25 Weiß                  | LW-Oxyd | 12  | 12  | 12   |
| Nr. 26 Echt-Gelb             | LW      | 11  | 11  | 12   |
| Nr. 27 Echt-Rot              | LW      | 11  | 11  | 12   |
| Nr. 28 Echt-Pink             | LW      | 11  | 11  | 12   |
| Nr. 29 Oxyd-Brillant-Schwarz | LW-Oxyd | 12  | 12  | 12   |
| Nr. 30 Oxyd-Brillant-Gelb    | LW-Oxyd | 12  | 12  | 12   |
| Nr. 31 Oxyd-Brillant-Grün    | LW-Oxyd | 12  | 12  | 12   |
| Nr. 32 Oxyd-Brillant-Blau    | LW-Oxyd | 12  | 12  | 12   |

### Erklärung der Lichtechtheitswerte:

Es entspricht: Xenotest-Belichtungsstunden

- 7 = 160 Std. = ca. 4 Wochen Sommerbelichtung
- 8 = 320 Std.
- 9 = 640 Std. = ca. 1 Jahr Sommerbelichtung
- 10 = 1250 Std.
- 11 = 2500 Std.
- 12 = 5000 Std. = mehrere Jahre Sommerbelichtung

### Erklärung der Typenbewertung:

**LW-Type** = licht- und wetterecht für innen und außen!  
**L-Type** = nur für Innenanstriche geeignet!